



„JarMag” sp. z o.o.

ul. Olszewskiego 4 20-481 LUBLIN POLAND

Tel. +48 81 7100 600 fax. +48 81 7100 605

NIP 712-27-73-020

E-mail: biuro@jarmag.pl strona internetowa: www.jarmag.pl

Numer: 22-007085

Data wystawienia

21.03.2022

Wydanie

1

Dział Kontroli Jakości

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

Nazwa substancji

POLIPROPYLEN H030GP

Gatunek

Numer dostawy

22-007085

Numer(y) serii producenta

132/02-22 ; 127/02-22;

Wielkość partii (netto)

1175.0000 KG

Opakowania

Świadectwo wydane dla

P.P.H.U. "LEMAR" JÓZEF LESZEK WAWER

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	j.m.	Parametry gwarantowane	Wyniki badań	
				132/02-22	127/02-22
1.	Wskaźnik szybkości płynięcia	g/10min.	2,5 - 3,5	3,3	3,3
2.	Wytrzymałość na rozciąganie	min MPa	34	34	34
3.	Wydłużenie względne przy rozciąganiu	min %	10	10	10
4.	Moduł elastyczności	min MPa	1400	1400	1400
5.	Substancje lotne	max %	0,09	0,09	0,09
6.	Popiół	max %	0,035	0,035	0,035
7.	Granulacja poniżej 2mm i powyżej 5-8mm	max %	5	1	3

Świadectwo wykonano na podstawie certyfikatu dostawcy.

Dane zawarte w niniejszym świadectwie opracowane zostały na podstawie certyfikatów i norm jakościowych dostawców lub producentów i nie zastępują badań wykonywanych przez odbiorcę po dostawie.

Opracował	Zatwierdził
Ewelina Grabner (SD) data: 2022-03-21 	Beata Podgórska (SD) data: 2022-03-21 Kierownik Działu Kontroli Jakości 2 up. Beata Podgórska mgr Artur Parzyński

ATEST WYROBU

Grupa Ergis sp. z o.o.

DLA PARTII: 3550722

Data produkcji: 22/06/02

Nr indeksu: 22E6A0X0X3A59000B

Opis : Plastyfikat techniczny twardy, wypełniony, biały, op. Big-bag

Opis : E6A0-03A biały 5 1200 kg

Norma : Spec. Prod. Wersja 2

BADANIE BIEŻĄCE

Lp.	Nazwa badania	Wynik uzyskany
1	Gęstość	1.62 g/cm ³
2	Stabilność termiczna	30 min.
Badanie przeprowadził: Chrzęszczuk		

BADANIE PEŁNE Z DNIA 22/03/21

Lp.	Nazwa badania	Wynik uzyskany
1	Twardość	82 °ShD
2	Wytrzymałość na zerwanie	30.7 MPa
3	Wydłużenie przy zerwaniu	47 %
4	Temperatura mięknięcia wg. Vicata	83.3 °C
Badanie przeprowadził: Chrzęszczuk		

ATEST WYDRUKOWANY Z SYSTEMU MFG/PRO - WAŻNY BEZ PODPISU